

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaPump® Start-1

Засіб для попереднього змащення бетоноводів

ОПИС

SikaPump® Start-1 засіб для попереднього змащення і захисту від зносу бетоноводів і двопоршневих бетононасосів.

SikaPump® Start-1 розчинений у воді змащує стінки бетоноводів і робочі органи бетононасосів перед початком робіт, полегшує початок і процес прокачування бетонних і розчинних сумішей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вміст одного пакета SikaPump®-Start 1 змішаного з 30 літрами води прокачується бетононасосом по бетоноводу. Як тільки трубопровід змазаний повністю, процес перекачування бетонної суміші може бути розпочато. перша партія бетонної суміші повинна бути подана в бункер поступово, щоб гарантувати, що SikaPump®-Start 1 проходить по трубопроводу перед бетоном.

Sika Pump®-Start 1 має наступні галузі використання:

- Перед початком прокачування бетононасосом звичайних бетонних сумішей.
- Перед початком торкретування.
- Перед прокачуванням розчинів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

SikaPump® Start-1 має такі характеристики та переваги:

- Знижує знос обладнання.
- Немає необхідності в цементній змащувальній суміші.
- Простий у використанні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Органічні молекули з довгими ланцюгами
Пакування	40 x 200 г пластикових пакетів в ящику, паперовий мішок 20 кг.
Вид / Колір	білий порошок
Термін придатності	24 місяці у фабрично закритій упаковці.
Умови зберігання	В сухому приміщенні при температурах від + 5 ° С до + 30 ° С.
Об'ємна густина	~ 800 - 1000 г/л
рН-показник	~ 8.0

Спеціальна порада

- Рядовий бетон:
SikaPump®-Start 1 не повинен змішуватися з компонентами бетонної суміші, а використовуватися тільки перед початком прокачування.
- Високоякісний бетон:
Перша порція бетонної суміші не повинна змішуватися з бетоном основної конструкції.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Рекомендоване дозування

1 пакет або 200 г SikaPump® Start-1 розчиняється в 30 л води - витрата залежить від діаметру труби бетоновода і однієї упаковки вистачає приблизно щоб змастити:

- Діам. 65 мм: ~ 50 м
- Діам. 100 мм: ~ 40 м
- Діам. 125 мм: ~ 30 м

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
SikaPump® Start-1
Лютий 2018, Версія 01.01
021404011000000005

SikaPumpStart-1-uk-UA-(02-2018)-1-1.pdf

